

# Fiche produit

## Amphibolite

### Composition :

Amphibolite

Non gélif - LA 12% - MDE10% - MV réelle 2.8

- MV en vrac 1.47 - Alkali réaction NR - CPA psv 54

- SO3 0.058% - Souffre total 0.023%

Indice de vide sur 31.5/63 = 49.23%

### Couleur :

Bleue gris

### Elaboration :

Concassage, criblage.

options : Lavage ; roulage (galets)



2/4



6/10



10/14



14/20



Roulés 50/100



80/150



### Granulométries (mm) :

Concassés: 2/4 ; 4/6 ; 6/10 ; 6/16 ; 10/14 ; 14/20 ;  
10/40 ; 16/31.5 ; 31.5/63 ; 31.5/200 ; 80/150 ; 150/300.

Roulés (galets) : 10/30 ; 20/80 ; 50/100 ; 60/180



## Exemples d'utilisations:

- Gravillonnage de cour (4/6; 6/10 ; 10/14 ; 14/20)
- Aménagement extérieur (galets ou concassés)
- Gabions (80/150)
- Pose de pavés ou dalles (2/4)
- Béton (6/10 ; 10/14 ; 6/16)
- Assainissement (14/20 lavé)
- Réalisation de murets (150/300)

...



## Exemples de consommations :

6/10	5cm	~72kgs au m2
14/20	5cm	~72 kgs au m2
150/300	appareillée	~285kgs au m2



# La Carrière de Tressignaux

Thouément & Fils SA kerpointel 22290 Tressignaux

Tél:02 96 70 03 56

Fax:02 96 70 04 46

[www.carrieredetressignaux.fr](http://www.carrieredetressignaux.fr)