

BASALTE NOIR 6/10

Référence: NE390 447

Accès page web: [ici](#)

Très résistant, sa couleur noire met en valeur vos aménagements

Type:	Gravillon concassé
Couleur dominante	Noir
Couleur secondaire	gris foncé
Granulométrie	6-10
Norme:	



Nature: Basalte

Le basalte est une roche magmatique volcanique issue d'un magma refroidi rapidement et caractérisée par sa composition minéralogique : plagioclases (50 %), de pyroxènes (25 à 40 %), d'olivine (10 à 25 %), et de 2 à 3 % de magnétite

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.88

Gélif Non LA: 12 MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques: SO3 0.056% Souffre total S 0.01% C0.001% Na2OEq 0.0183% WA24 0.8%

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Paillage

Béton désactivé

Gravillonnage de cour

Option

Consommation ~0,7m3 ex: 17m2 /4cm 15m2 /5cm Conseils kg/m2 75 Epaisseur (cm) 5

Unité de vente: Tonne (1000kgs) Nombre maximum d'unité / palette: 1,40

Conditionnements possibles bigbag: 1,4 tube: caisse:

Stock Emplacement: 019A Délai habituel*: En stock

BASALTE NOIR 80/150

Référence: NE473 531

Accès page web:

ici

Type:	Pierre à gabion
Couleur dominante	Noir
Couleur secondaire	
Granulométrie	80-150
Norme:	



Photo non-contractuelle

Nature: Basalte

Le basalte est une roche magmatique volcanique issue d'un magma refroidi rapidement et caractérisée par sa composition minéralogique : plagioclases (50 %), de pyroxènes (25 à 40 %), d'olivine (10 à 25 %), et de 2 à 3 % de magnétite

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: MVR: 2.88

Gélif Non LA: 12 MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques: SO3 0.056% Souffre total S 0.01% C0.001% Na2OEq 0.0183% WA24 0.8%

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Paillage

Décoration

Gabion

Option			
Consommation		Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)
Unité de vente:	Tonne (1000kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:	1,40
Conditionnements possibles	bigbag: 1,4	tube:	caisse:
Stock	Emplacement:	Délai habituel*:	< 8 jours